



COREV

FERRÁ

ALTA DECORACIÓN INTERIORES



Los **Especialistas**
en Texturas

FERRÁ



**FR 07 + CÁSCARA N. 100



*FR 01 + CASCARA N. 100



*FR 02 + CASCARA N. 100



**FR 03 + CASCARA N. 100

Alta Decoración Interiores



*FR 06 + CÁSCARA N. 100



**FR 04 + CÁSCARA N. 100



*FR 05 + CÁSCARA N. 100



**FR 08 + CÁSCARA N. 100

* Muestra aplicada a una mano.

** Muestra aplicada a dos manos.

Rendimientos publicados son aproximados.

Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación y la experiencia del instalador. Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos en cada proyecto.

Acabado decorativo con textura, que puede simular madera y hierro forjado.

Ventajas / Beneficios

- Versatilidad para crear acabados tipo madera y hierro forjado
- Producto exclusivo y elegante
- Ligero
- De fácil aplicación
- Tecnología acrílica y base agua

Datos Técnicos

Rendimiento	A 2 manos: 5 a 6 mts ² /L A 1 mano: 8 a 9 mts ² /L
Dilución	200 ml por litro y mezclar manualmente
Colores	De acuerdo a carta de colores vigente
Acabado	Madera y hierro forjado
Textura	Áspero/rugoso al tacto
Tiempo de Secado	Al tacto: 1 a 2 horas Entre manos: 4 a 6 horas Total: 24 horas
Herramienta	Llana de acero inoxidable, brocha, tampones de piel, espátula tapparella.
Vida útil	Mayor a 14 años.

Aplicación




Limpiar la superficie y sellar con SOTTOFONDO 1000, 3xl ó 5xl.



Alisar con COVERPLAST o COVERMIX



Colocar CÁSCARA DE NARANJA con llana de acero inoxidable, realizar con brocha el acabado de izquierda a derecha, posteriormente pasar el tampon en la misma dirección, formando líneas irregulares. Dejar orear y planchar con espátula.



Dejar secar, lijar con lija No. 320 para eliminar bordes y limpiar con trapo humedecido el polvo restante.



Aplicar FERRÁ con brocha a una o dos manos en el sentido de la textura.

Tip's aplicación

Para mejores resultados utilizar brocha Fratassina y espátula Tapparella. En caso de existencia de hongos o algas, antes de iniciar la aplicación sanitizar la superficie con una solución de cloro al 25% en agua, lavar y dejar secar, repetir hasta desaparecer. Una vez que se avanza uno o dos m², uniformar la aplicación pasando suavemente la brocha.

Mantenimiento

Para eliminar manchas ligeras de suciedad y polvo, limpiar con un paño o esponja, humedecido en agua y jabón.

Sustratos

Aplicable sobre superficies lisas, semirugosas y rugosas, como paneles de fibrocemento, de yeso, aplanados de yeso, cemento, madera y metal, previo tratamiento de la superficie.

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar

www.corev.com.mx

Para más información consulta nuestras redes sociales.



@corevmx



corevmx



corevmx



corevdemexico



corevdemexico