COREV
Texturas que se sienten

CINTA TAPA GOTERAS

COMPLEMENTOS Y ESPECIALIDADES

Membrana en rollo auto adherible a prueba de agua, fácil de aplicar en frío

INFORMACIÓN COMERCIAL

Emisión: agosto 6, 2020

Revisión: diciembre 28, 2025

Descripción: Membrana en rollo formada de dos compuestos: un adhesivo butílico y un foil superior de aluminio reforzado con una película poliéster. Esto constituye un fuerte auto adherible a prueba de agua muy fácil de aplicar en frío.

Usos: Para sellar hermética y permanentemente domos, uniones de lámina-lámina, lamina-muro, muro-vidrio, bajantes y canales, goteras en techos, aislamiento térmico de tuberías, tanques, juntas en cabinas. Excelente como barrera de vapor.

Beneficios: Sellado instantáneo. Ideal para mantenimiento y acabados. Adhiere sobre la mayoría de las superficies. Aplicación en frío. Ahorra más del 50% de tiempo de trabajo. Resistente a los rayos UV.

Limitaciones:
Evitar la humedad por detrás del recubrimiento, así como en áreas de regaderas o paredes internas de fuentes, jardineras y albercas.
Evite aplicar cuando está lloviendo o hay amenaza de lluvia. Cuando el sustrato presenta hongo o alga, está mojado y/o la humedad relativa es mayor a 80%.
Asegúrese de que los sustratos están secos, bien consolidados y libres de polvo, partículas sueltas y otros contaminantes.
Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida.

Acabado: Brillante.

Color: Aluminizado

Texturas: Lisa.

Presentación:

Rollo de 10 cm x 3 m

Rollo de 10 cm x 5 m

FICHA TÉCNICA

Propiedades y/o Características:
Excelente adherencia sobre asfalto, ladrillo, cemento, concreto, metales, plásticos, madera, ladrillo de azotea.

Adhesivo	Butilico
Soporte	Aluminio reforzado
Liner	Silicón pelable
Espesor (sin liner)	0.7 mm
Resistencia a la tracción	4.0 N/cm
Resistencia a al pelado	3.0 N
Temperatura de servicio	-30 a 85 °C
Temperatura de aplicación	5 a 80 °C
Resistencia a rayos UV	Excelente

Almacenamiento: 5 años en lugar fresco y seco bajo techo.

PREPARACION DEL SUSTRATO

Sustrato: Conocer, identificar la base o sustrato y efectuar la medición del área, para realizar una correcta preparación. La superficie debe estar limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sana estructuralmente de salitre y perfectamente detallada en resanes. Si la superficie presenta o presentó problemas de contaminación por hongo y alga, desinfectar y lavar la superficie con una solución de 25 a 30 % de Cloro comercial con 70 a 75 % de agua limpia. Antes de realizar esta actividad se deberán observar las siguientes medidas de seguridad: usar guantes de látex y lentes, así como ropa que proteja los brazos. Lavar toda la superficie con cepillo de cerdas suaves de manera intensa, deja reposar de 10 a 15 minutos este tratamiento para que actúe sobre el hongo y alga. Enjuagar con agua limpia. Repetir este proceso 2 o hasta 3 veces para eliminar el hongo y alga. Dejar secar completamente.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Precauciones: Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el Adecuado para la aplicación requerida.

Herramienta de Aplicación: rodillo.

Procedimiento de Aplicación:

1. Asegúrese un buen alineamiento del rollo, quite el papel protector de la parte inferior y pegue a la banda en el lugar seleccionado.

2. Conforme se vaya aplicando es necesario presionar la banda del centro hacia las orillas para prevenir la formación de burbujas de aire.

3. Se puede usar un pequeño rodillo para mejorar la aplicación. Se recomienda una presión entre 5 y 15 g/cm².

4. En las operaciones de conexión o traslape entre dos cintas, respetar una longitud de recubrimiento de 5 cm.

Mantenimiento: El del Sistema de Impermeabilización.

Servicio: Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir. Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

Vida Útil

La del sistema de Impermeabilización

COREV DE MÉXICO S.A DE C.V.
Eje Vial Eje 1 Pte. Avenida Cuauhtémoc 1233, Sta Cruz Atoyac, Benito Juárez, 03310 Ciudad de México, CDMX.