COVEREV GRANO FINO

TRADICIONALES INTERIORES

INTERIOR | BASE AGUA | FÁCIL DE APLICAR | GRANO FINO | +20 años VIDA ÚTIL | LLANA

Texturizado grano fino para acabados en interiores

INFORMACIÓN COMERCIAL

Emisión: Marzo 7, 2014

Revisión: Agosto 9, 2025

Descripción: Recubrimiento con grano fino,de fácil aplicación para hacer texturas decorativas. Compuesto de cargas minerales, copolímeros acrílicos base agua, aditivos químicos, pigmentos y conservadores no tóxicos.

Usos: Para recubrir muros de todo tipo, decoraciones en espacios interiores, logrando agradables texturas de gran durabilidad. Aplicable sobre aplanados finos de cemento o yeso, paneles de fibrocemento o yeso, madera y metal previamente preparados.

Beneficios: Transpiración de la superficie, se adapta a los movimientos y asentamientos, no cambia sus propiedades físicas, versátil, fácil aplicación, colores estables y bajo costo por metro cuadrado. Puede repintarse después, cuando se quiera.

Limitaciones:
Evitar la humedad y vapor de agua sobre el recubrimiento y por detrás de éste, así como en áreas de regaderas o paredes internas de fuentes, jardineras y albercas.
Evite aplicar sobre sustratos desnivelados y/o rugosos, ya que afectan al acabado y su rendimiento.
Evite aplicar cuando el sustrato presenta hongo o alga, esta mojado, húmedo y/o la humedad relativa es mayor a 80%.
Evite aplicar cuando las temperaturas del ambiente, del material líquido y/o la superficie sean menores de 10°C o superiores a 40°C.
Este producto no es ANTI HONGO, si requiere de esta propiedad comuníquese con el Area Técnica o con su Ejecutivo de Ventas.
Evite usar tonos intensos o negros en este tipo de texturas, debido al incremento de temperatura del sustrato durante su aplicación en climas cálidos, lo cual dificulta su instalación.
La aplicación de este producto requiere mínimo de dos personas y mano de obra especializada y certificada por COREV.
Evite aplicar sobre sustratos desnivelados, ya que este producto no oculta imperfecciones de las paredes.
Evite hacer retoques o parches, ya estos serán visibles aun utilizando el mismo tono y lote de producto.

Acabado: mate.

Color: Carta de Colores Off White. Igualaciones disponibles.

Texturas: Caracoleada, esgrafiada, rayada, planchada, diamante, petatillo, etc.

Presentación:

Galón: 6.4 kg

Cubeta: 32 kg

Tambo: 320 kg

FICHA TÉCNICA

Propiedades y/o Características: Decorativo, resistente y durable. Se aplica en muros interiores nuevo para redecoración es una gran alternativa. Soporta pequeñas fisuras por temblores y asentamientos no estructurales, Flexible, inalterable, económico. **Rendimiento teórico 20 – 22 m²** por cubeta. Este producto puede ser repintado con pinturas base agua y composición a base de polímeros acrílicos. Si se repinta con pinturas vinílicas o alquidales está sujeto a posibles deterioros acelerados del producto y por supuesto a la pérdida de cualquier garantía. El rendimiento varía de acuerdo a la rugosidad y porosidad del sustrato. Los Rendimientos publicados son aproximados. Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación y la experiencia del instalador. Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos a cada proyecto

Almacenamiento: 1 año bajo techo y a una temperatura no menor de 5°C, ni mayor de 40° C.

Especificaciones:

pH: 8 - 9

Densidad: 1.72-1.80 g/cm³

Viscosidad Brookfield a 20 RPM: 70,000 – 80,000 cP

Tiempos de secado:

Al tacto:	2 horas
Total:	24 horas

A una temperatura de 25°C y humedad relativa de 50% aproximadamente. El tiempo de secado puede variar de acuerdo a las condiciones climáticas. La resistencia total se alcanza después de 30 días.

PREPARACION DEL SUSTRATO

Sustrato: Conocer, identificar la base o sustrato y efectuar la medición del área, para realizar una correcta preparación. La superficie debe estar limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sana estructuralmente de salitre y perfectamente detallada en resanes. Si la superficie presenta o presentó problemas de contaminación por hongo y alga, desinfectar y lavar la superficie con una solución de 25 a 30 % de Cloro comercial con 70 a 75 % de agua limpia. Antes de realizar esta actividad se deberán observar las siguientes medidas de seguridad: usar guantes de látex y lentes, así como ropa que proteja los brazos. Lavar toda la superficie con cepillo de cerdas suaves de manera intensa, deja reposar de 10 a 15 minutos este tratamiento para que actúe sobre el hongo y alga. Enjuagar con agua limpia. Repetir este proceso 2 o hasta 3 veces para eliminar el hongo y alga. Dejar secar completamente. Si se aplica sobre pinturas vinílicas o selladores vinílicos, se debe matar el brillo con lija #200, retirar el polvo y sellar con SOTTOFONDO 5000, SOTTOFONDO 3X1 o SOTTOFONDO 1000. Si la pintura vinílica presenta desprendimientos, retirar por completo.

Sellado: Sellar la superficie con SOTTOFONDO 1000 (mezclando 1 parte de agua limpia por 1 de sellador) o SOTTOFONDO 3 X 1 (mezclando 3 partes de agua limpia por 1 de sellador), una vez preparada la mezcla se elige el método de aplicación de acuerdo a la rugosidad del sustrato; para zonas lisas, rodillo o brocha; para rugosas, aspersión o cepillo; para áreas nuevas o muy porosas se recomienda aplicar 2 manos de sellador, dando un tiempo mínimo de secado de 6 a 8 horas para cada aplicación.

Resanado y Alisado: Para las áreas que presenten desniveles o fracturas, se sugiere aplicar el alisador COVERPLAST, que promueve la adherencia a zonas lisas y brillantes, cubriendo imperfecciones de hasta 3 mm de espesor por capa. Para lograr que la superficie esté más lisa con me-

COREV
Texturas que se sienten

COVERALL GRANO FINO

TRADICIONALES INTERIORES

Texturizado grano fino para acabados en interiores

nor porosidad que un yeso, se puede utilizar el alisador RESANAMIX.

Fondeo: Fondear con SOTTOPAINT al color del producto elegido. En caso de su aplicación sobre panel de yeso, se debe Pintar con PINTUNOVA la superficie.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Precauciones: Evite mezclar con otros productos. Evite diluir el producto. Evite limpiar con solventes, ácidos, alcohol, derivados de cítricos u otras sustancias que puedan dañar el acabado. Lavar los equipos, brochas, rodillos, etc. con agua y jabón inmediatamente después de utilizarlos. Observar y cumplir los tiempos de secado. El recubrimiento NO debe reducirse, mezclarse con cal o solventes. Lograr las texturas antes de que el recubrimiento seque.

Herramienta de Aplicación: Llana de acero inoxidable, talocha de madera o poliestireno, araña de alambre etc.

.

Dilución: Evite agregar agua o adulterar este producto. No requiere diluirse, Sólo en caso de ser necesario para mejorar la manejabilidad del producto puede adicionarse un máximo de 200 ml. de agua limpia por cubeta de 19 l y mezclar

Procedimiento de Aplicación: Se recomienda efectuar el trabajo entre 2 personas, iniciando la aplicación de la parte alta de las áreas hacia abajo, en tramos no mayores a un metro cuadrado, para evitar traslapes. Es importante mantener una textura homogénea en todo el acabado final, para evitar contrastes de color. Extender uniformemente el material con la ayuda de llanas de acero inoxidable, en un solo sentido; de manera inmediata retirar los excedentes de material en varias direcciones, para lograr unificar el espesor del recubrimiento, el cual será determinado por el tamaño del grano, sin dejar secar obtener la textura.

Obtención de Acabado: El grano presenta una estructura uniforme y al ser arrastrado con talocha de madera o poliestireno, con el material aún fresco, en el sentido deseado, brinda un acabado rústico o semi-rústico.

Figuras esgrafiadas: Arrastrar el grano con talocha en forma vertical, horizontal, cruzada, diagonal, etc. Opcionalmente planchar la pasta con llana acrílica, en el mismo sentido de la textura.

Formas caracoleadas: Arrastrar el grano en forma semi-circular despegando la talocha de la superficie después de cada trazo y limpiar los excedentes de la talocha.

En tramos largos podremos auxiliarnos de un peine de alambre para esgrafiar y planchar posteriormente en fresco para mantener una figura uniforme y evitar en lo posible traslapes o empalmes de la textura.

Servicio: Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir. Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

Garantía

10 años, su vida útil es mayor a 20 años.
Corev de México, S.A. de C.V., a solicitud del Cliente, podrá extender una garantía hasta por los años de duración del producto, contra defectos de fabricación, previa visita al lugar de la obra. La póliza de garantía comprenderá única y exclusivamente la sustitución del producto que presente defectos de fabricación, no ampara mano de obra o algún otro concepto.
COREV no otorga ninguna garantía cuando se tiene la presencia de humedad, salitre u hongo recurrente en la superficie o sustrato que se ha recubierto.

COREV DE MÉXICO S.A DE C.V.
Eje Vial Eje 1 Pte. Avenida Cuauhtémoc 1233, Sta Cruz Atoyac, Benito Juárez, 03310 Ciudad de México, CDMX.