COREV
Texturas que se sienten

COVERMIX XT

RESANADORES Y ALISADORES

Masilla fina para alisar completamente superficies interiores y exteriores

INFORMACIÓN COMERCIAL

Emisión: octubre 10, 2025

Revisión: diciembre 24, 2025

Descripción: Masilla alisadora acrílica extrafina base agua, lista para usar en interiores y exteriores. Elaborada con cargas minerales y aditivos químicos que le imparten gran manejabilidad y trabajabilidad.

Usos: Para alisar superficies interiores y exteriores como; paneles de yeso (interiores), aplanados finos de cemento, resanar imperfecciones, fisuras pequeñas menores de 1 mm de espesor (sin movimiento), aplicando hasta 2 mm en una sola capa, Ideal como base de METALI, PALLADIO, LISO, CHUKPLAST, CASCARA LISO, CASCARA DE NARANJA, AQUAREL NG o algún recubrimiento o pintura donde se requiera lisura para acabados muy tersos.

Beneficios: Reduce tiempos de aplicación, ya que el secado entre capas y final es mas es rápido. Alta resistencia al exterior. Excelente manejabilidad. Reduce costos de MO, ya que requiere mínimo lijado, porque no deja marcas de llana. Reduce costos de inventario, ya que un solo alisador sirve para varios productos sin importar si es interior/exterior como son; PALLADIO, LISSO, CHUKPLAST, CASCARA LISO, CASCARA DE NARANJA, METALI, AQUAREL NG y PINTURAS.

Limitaciones:
Evite aplicar cuando está lloviendo o hay amenaza de lluvia. Cuando el sustrato está mojado y/o la humedad relativa es mayor a 80%.
Evite aplicar cuando las temperaturas del ambiente, del material líquido y/o la superficie sean menores de 10 °C o superiores a 40 °C.
La aplicación de este producto requiere de equipo, herramienta y mano de obra especializada y certificada por COREV.
Este producto es base agua, por lo que se debe evitar el congelamiento.
Evite aplicar en superficies horizontales o elementos que funjan como techumbre o piso.
Evitar la humedad y vapor de agua sobre el recubrimiento y por detrás de éste, así como en áreas de regaderas o paredes internas de fuentes, jardinera y albercas.
Este producto no soporta el contacto prolongado o inmersión en agua.
Evite aplicar cuando el sustrato presenta hongo o alga sin realizar tratamiento previo.
Este producto no puede ser empleado como acabado final, no puede quedarse expuesto.
Este producto no es ANTI HONGO, si requiere de esta propiedad, comuníquese con el Área Técnica o con su Ejecutivo de Ventas.
La aplicación de este producto requiere capacitación de COREV.
Es necesario sellar con SOTTOFONDO 1000 o 3X1, antes de alisar sobre una pintura anterior.

Acabado: mate.

Color: apariencia blanca a amarillenta

Texturas: lisa

Presentación:

Litro: 1.60 kg

Galón: 6.40 kg

Cubeta: 32.0 kg

FICHA TÉCNICA

Propiedades y/o Características: Rendimiento teórico de 20 a 26 m² por cubeta. Este producto puede ser repintado con pinturas base agua y composición a base de polímeros acrílicos. Si se repinta con pinturas vinílicas o alquidales está sujeto a posibles deterioros acelerados del producto y por supuesto a la pérdida de cualquier garantía. Los Rendimientos publicados son aproximados. Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación y la experiencia del instalador. Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos a cada proyecto.

Almacenamiento: 1 año en espacio cubierto con temperatura no menor de 5° C, ni mayor de 40° C.

Especificaciones:

pH: 8 - 9

Densidad: 1.72-1.75 g/cm³

Viscosidad Brookfield a 20 RPM:
55 ,000 a 65,000 cP

Tiempos de secado:

Al tacto / entre capas: 15 minutos a 1 hora

Total: 24 horas

A una temperatura de 25°C y humedad relativa de 50% aproximadamente. El tiempo de secado puede variar de acuerdo a las condiciones climáticas. La resistencia total se alcanza después de 30 días.

PREPARACION DEL SUSTRATO

Sustrato: Conocer, identificar la base o sustrato y efectuar la medición del área, para realizar una correcta preparación. La superficie debe estar limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sana estructuralmente de salitre y perfectamente detallada en resanes. Si la superficie presenta o presentó problemas de contaminación por hongo y alga, desinfectar y lavar la superficie con una solución de 25 a 30 % de Cloro comercial con 70 a 75 % de agua limpia. Antes de realizar esta actividad se deberán observar las siguientes medidas de seguridad: usar guantes de látex y lentes, así como ropa que proteja los brazos. Lavar toda la superficie con cepillo de cerdas suaves de manera intensa, deja reposar de 10 a 15 minutos este tratamiento para que actúe sobre el hongo y alga. Enjuagar con agua limpia. Repetir este proceso 2 o hasta 3 veces para eliminar el hongo y alga. Dejar secar completamente.

Sellado: Esta operación se realiza cuando el COVERMIX XT se va a utilizar como alisador de algún sustrato poroso, alcalino o nuevo Sellar la superficie con SOTTOFONDO 1000 (mezclando 1 parte de agua limpia por 1 de sellador), o SOTTOFONDO 3 X 1, (mezclando 3 partes de agua limpia por 1 de sellador); una vez preparada la mezcla se elige el método de aplicación de acuerdo a la rugosidad del sustrato; para zonas lisas rodillo o brocha; para rugosas aspersión o cepillo; para áreas nuevas o muy porosas se recomienda aplicar 2 manos de sellador, dando un tiempo mínimo de secado de 6 a 8 horas para cada aplicación.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Precauciones: Es muy importante mantener un espesor uniforme para evitar irregularidades en el acabado. Si sobrase material al finalizar la obra, dejar la cubeta bien cerrada para evitar

COREV
Texturas que **se sienten**

COVERMIX XT

RESANADORES Y ALISADORES

Masilla fina para alisar completamente superficies interiores y exteriores

la formación de natas o endurecimiento. Respetar los tiempos de secado entre cada fase de aplicación, para obtener óptimos resultados. En exteriores se debe aplicar en horarios en los que no se tengan temperaturas altas y/o corrientes de aire, esto para evita problemas de juntas y cambios de tono por secado violento del producto. Lavar los equipos, brochas, rodillos, etc., con agua y jabón inmediatamente después de utilizarlos No limpiar con solventes, ácidos, alcohol, derivados de cítricos u otras sustancias que puedan dañar el acabado.

Herramienta de Aplicación: Llana de o espátula de acero inoxidable.

Dilución: No diluir, para mejorar su manejo, se sugiere dar un ligero mezclado manualmente o con agitador de bajas RPM solo para dar mejor consistencia.

Procedimiento de Aplicación: Para empezar la aplicación debemos proteger las áreas cercanas, delimitándolas perfectamente. Iniciaremos aplicando el producto de la parte alta del muro hacia abajo y de izquierda a derecha; para la aplicación con llana de acero inoxidable se recomienda que dicha aplicación sea realizada al menos por 2 personas, siendo una la que extienda el material y la otra quien logre el efecto de alisado; la distancia recomendada entre la persona que extiende y la que plancha o alisa la superficie es de aproximadamente 1 a 2 m², para evitar empalmes o traslapes. Se recomienda hacer esta operación a espesores no mayores a 1.2 mm por capa, ya que se corre el riesgo de que se produzcan fisuras o cuarteaduras.

Obtención de Acabado: Una vez seca la primera capa, aplicar la 2ª capa con el mismo procedimiento de la 1ª mano, en caso de quedar marcas de llana lijar de manera circular para borrar marcas dejadas por la llana o espátula, usando lija de agua del No. 180 o 220. Retirar polvo con un paño húmedo. Después de lijar se debe eliminar completamente el polvo con trapo limpio y húmedo para retirar los residuos de polvo y prevenir problemas de adherencia.

Mantenimiento: No requiere hasta nueva aplicación del sistema de acabado.

Servicio: Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir. Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

Vida Útil

La del acabado.

COREV DE MÉXICO S.A DE C.V.
Eje Vial Eje 1 Pte. Avenida Cuauhtémoc 1233, Sta Cruz Atoyac, Benito Juárez, 03310 Ciudad de México, CDMX.