DECORPLAST 1.2 CUARZO

INTERIORES Y EXTERIORES DECORATIVOS

Recubrimiento texturizado premium grano grueso, de alta durabilidad en fachadas

INFORMACIÓN COMERCIAL

Emisión: marzo 13, 2014

Revisión: diciembre 20, 2025

Descripción: Recubrimiento acrílico para acabados texturizados de grano grueso de gran calidad, formulado con cargas de arenas sílicas, mármol, colorantes inorgánicos, aditivos y conservadores químicos diversos.

Usos: Aplicable sobre superficies como concreto, yeso, cemento, madera, panel de yeso o fibrocemento; en superficies tanto de interior como de exterior, previo tratamiento Gran calidad y duración. Producto aprobado para PRECOR Y D WALL.

Beneficios: Protección del sustrato, belleza, combinable con diferentes materiales, repintable (preferiblemente con PINTUPLAST), texturas permanentes.

Limitaciones:
Evitar la humedad y vapor de agua sobre el recubrimiento y por detrás de éste, así como en áreas de regaderas o paredes internas de fuentes, jardineras y albercas.
Evite aplicar sobre sustratos desnivelados y/o rugosos, ya que afectan al acabado y su rendimiento.
Evite aplicar cuando el sustrato presenta hongo o alga, esta mojado, húmedo y/o la humedad relativa es mayor a 80%.
Evite aplicar cuando las temperaturas del ambiente, del material líquido y/o la superficie sean menores de 10°C o superiores a 40°C.
Este producto no es ANTI HONGO, si requiere de esta propiedad comuníquese con el Area Técnica o con su Ejecutivo de Ventas.
Evite usar tonos intensos o negros en este tipo de texturas, debido al incremento de temperatura del sustrato durante su aplicación en climas cálidos, lo cual dificulta su instalación.
La aplicación de este producto requiere mínimo de dos personas y mano de obra especializada y certificada por COREV.
Evite aplicar sobre sustratos desnivelados, ya que este producto no oculta imperfecciones de las paredes.
Evite el uso de este producto cuando se tienen lienzos o tramos muy largos a lo ancho y a lo alto y que exceden las dimensiones del andamiaje o hamaca y el alcance del aplicador en cada nivel de piso donde está instalando, debido a que se pueden generar empalmes y efectos de cambio de tono, por lo que es necesario modular o dilatar la superficie para obtener óptimos resultados.
Evite hacer retoques o parches, ya estos serán visibles aun utilizando el mismo tono y lote de producto.
Si la superficie presenta alga u hongo, sanitizar el sustrato de acuerdo a lo especificado en el apartado de preparación de superficie.
Evite aplicar en superficies horizontales o elementos que funjan como techumbre o piso.

Acabado: mate.

Color: Según Carta de Colores Arcobaleno exteriores e igualaciones posibles sobre pedido para proyectos especiales. Recomendamos no usarse en coloración orgánica porque sufren decoloración con la luz UV del sol

Texturas: Semi rugosa.

Presentación:

Galón: 6.6 kg

Cubeta: 33 kg

FICHA TÉCNICA

Propiedades y/o Características: Resistente y durable, lavable, flexible, de gran adherencia y firmeza, con estabilidad de color (en tonos elaborados con pigmentos inorgánicos). Rendimiento teórico de 11 a 12 m² por cubeta. Este producto puede ser repintado con pinturas base agua y composición a base de polímeros acrílicos. Si se repinta con pinturas vinílicas o alquidales está sujeto a posibles deterioros acelerados del producto y por supuesto a la pérdida de cualquier garantía. Los Rendimientos publicados son aproximados. Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación y la experiencia del instalador. Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos a cada proyecto.

Almacenamiento: 1 año bajo techo y a una temperatura no menor de 5°C, ni mayor de 40° C.

Especificaciones:

pH: 8 - 9

Densidad: 1.80-1.90 g/cm³

Viscosidad Brookfield a 20 RPM: 55,000 – 65,000 cP

Tiempos de secado:

Al tacto:	3 a 4 horas
Total:	72 horas

A una temperatura de 25°C y humedad relativa de 50% aproximadamente. El tiempo de secado puede variar de acuerdo a las condiciones climáticas. La resistencia total se alcanza después de 30 días.

PREPARACION DEL SUSTRATO

Sustrato: Conocer, identificar la base o sustrato y efectuar la medición del área, para realizar una correcta preparación. La superficie debe estar limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sana estructuralmente de salitre y perfectamente detallada en resanes. Si la superficie presenta o presentó problemas de contaminación por hongo y alga, desinfectar y lavar la superficie con una solución de 25 a 30 % de Cloro comercial con 70 a 75 % de agua limpia. Antes de realizar esta actividad se deberán observar las siguientes medidas de seguridad: usar guantes de látex y lentes, así como ropa que proteja los brazos. Lavar toda la superficie con cepillo de cerdas suaves de manera intensa, deja reposar de 10 a 15 minutos este tratamiento para que actúe sobre el hongo y alga. Enjuagar con agua limpia. Repetir este proceso 2 o hasta 3 veces para eliminar el hongo y alga. Dejar secar completamente. Si se aplica sobre pinturas vinílicas o selladores vinílicos, se debe matar el brillo con lija #200, retirar el polvo y sellar con SOTTOFONDO 5000, SOTTOFONDO 3X1 o SOTTOFONDO 1000. Si la pintura vinílica presenta desprendimientos, retirar por completo.

.

Sellado: Sellar la superficie con SOTTOFONDO 1000 (mezclando 1 parte de agua limpia por 1 de sellador) o SOTTOFONDO 3 X 1 (mezclando 3 partes de agua limpia por 1 de sellador), una vez preparada la mezcla se elige el método de aplicación de acuerdo a la rugosidad del sustrato; para zonas lisas, rodillo o brocha; para rugosas, aspersión o cepillo; para áreas nuevas o muy porosas se recomienda aplicar 2 manos de sellador, dando un tiempo mínimo de

DECORPLAST 1.2 CUARZO

INTERIORES Y EXTERIORES DECORATIVOS

Recubrimiento texturizado premium grano grueso, de alta durabilidad en fachadas

secado de 6 a 8 horas para cada aplicación.

Resanado y Alisado: : Para las áreas que presentan desniveles o fracturas, se sugiere aplicar el alisador COVERPLAST, que mejora las condiciones de aplicación del producto y promueve la adherencia a zonas lisas o brillantes. COVERPLAST cubre imperfecciones de hasta 3 mm de espesor por capa.

Fondeo: Fondear con SOTTOPAINT al color del producto elegido. En sustratos con alto contraste, se debe Pintar con SUPERPAINT la superficie.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Precauciones: Es muy importante mantener un espesor uniforme para evitar irregularidades en el acabado. Si sobrase material al finalizar la obra, dejar la cubeta bien cerrada para evitar la formación de natas o endurecimiento. Respetar los tiempos de secado entre cada fase de aplicación, para obtener óptimos resultados. En exteriores se debe aplicar en horarios en los que no se tengan temperaturas altas y/o corrientes de aire, esto para evita problemas de juntas y cambios de tono por secado violento del producto. Lavar los equipos, brochas, rodillos, etc., con agua y jabón inmediatamente después de utilizarlos No limpiar con solventes, ácidos, alcohol, derivados de cítricos u otras sustancias que puedan dañar el acabado.

Herramienta de Aplicación: Llana de acero inoxidable, llana acrílica biselada y boleada en todos sus cantos.

Dilución: No diluir, solo mezclar manualmente para obtener una consistencia suave. Si se requiere mejor trabajabilidad del producto, pueden agregarse hasta 200 mililitros de agua limpia.

Procedimiento de Aplicación: Se recomienda efectuar el trabajo entre 2 personas, iniciando la aplicación de la parte alta de las áreas hacia abajo, en tramos no mayores a un metro cuadrado, para evitar traslapes. Antes de aplicar el producto es importante fondear o pintar con un tono similar al del acabado final para evitar contrastes de color, esto depende del contraste del sustrato. Aplicar tramos completos para evitar juntas o uniones antiestéticas o cambios de tono por efecto de diferencia de textura. Es recomendable que las texturas se realicen por lo menos entre dos personas, una aplicando el material y otra para obtener la textura y detallar. Lograr las texturas antes de que el producto seque.

Obtención de Acabado: Deberá obtenerse inmediatamente después de la aplicación inicial.

Planchada: Aplicar el producto DECORPLAST 1.2 CUARZO con llana de acero inoxidable, al espesor que marca la granulometría del material y posteriormente planchar con llana acrílica biselada y boleada en todas sus aristas y cantos y con esta llana se deberá planchar en forma circular y paralela al acabado, ejerciendo poca presión y limpiando la llana constantemente para no empastarla, este planchado es muy importante para evitar la formación de sombras, empalmes, ya que se logra mejor distribución del grano.

Mantenimiento: Para eliminar manchas de polvo o suciedad no grasosas, lavar ligeramente con agua y jabón, utilizando un cepillo de cerdas suaves y enjuagar. Las superficies demasiado sucias y percudidas pueden ser pintadas con PINTUPLAST igualado al color del DECORPLAST 1.2 CUARZO aplicado en el muro.

Servicio: Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir. Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

Garantía

7 años, su vida útil es mayor a 14 años.
Corev de México, S.A. de C.V., a solicitud del Cliente, podrá extender una garantía hasta por los años de duración del producto, contra defectos de fabricación, previa visita al lugar de la obra. La póliza de garantía comprenderá única y exclusivamente la sustitución del producto que presente defectos de fabricación, no ampara mano de obra o algún otro concepto.
COREV no otorga ninguna garantía cuando se tiene la presencia de humedad, salitre u hongo recurrente en la superficie o sustrato que se ha recubierto.

COREV DE MÉXICO S.A DE C.V.
Eje Vial Eje 1 Pte. Avenida Cuauhtémoc 1233, Sta Cruz Atoyac, Benito Juárez, 03310 Ciudad de México, CDMX.