



INTERIOR



APLICACIÓN
RÁPIDA Y LÍMPIA



FÁCIL DE
APLICAR



ÚNICO EN SU TIPO



+20
años



LLANA

Acabado con aspecto del corcho prensado ideal para la decoración de residencias

INFORMACIÓN COMERCIAL

Emisión: julio 1, 2013

Revisión: septiembre 6, 2025

Descripción: Recubrimiento mineral, con apariencia semirugosa y semi-satinada, elaborado con cargas minerales especiales, resinas acrílicas, pigmentos orgánicos, inorgánicos y aditivos químicos seleccionados.

Usos: Para recubrir interiores de alta decoración como residencias, hoteles, museos, departamentos, restaurantes, comercios y construcciones antiguas. Es aplicable sobre superficies totalmente lisas y niveladas, como yeso, panel de fibrocemento o yeso, aplanado fino de cemento-arena y madera previamente selladas y preparadas con COVERMIX XT.

Beneficios: Gran resistencia y dureza. Novedoso acabado bajo relieve que logra diferenciación, alta durabilidad por su gran resistencia.

Limitaciones:

No recomendamos este producto cuando se tienen lienzos o tramos muy largos a lo ancho y a lo alto, que excedan las dimensiones del andamiaje o hamaca y el alcance del aplicador en cada nivel de piso donde está instalando, debido a que se generan empalmes y efectos de cambio de tono, por lo que se debe modular o dilatar la superficie para obtener óptimos resultados.

Evite aplicar sobre sustratos desnivelados y/o rugosos, ya que este producto no oculta imperfecciones de las paredes.

Evite aplicar cuando está lloviendo o hay amenaza de lluvia. Cuando el sustrato está mojado y/o la humedad relativa es mayor a 80%.

Evite aplicar cuando las temperaturas del ambiente, del material líquido y/o la superficie sean menores de 10 °C o superiores a 40 °C.

Este producto no es ANTI HONGO, si requiere de esta propiedad, comuníquese con el módulo de servicio o con su Ejecutivo de Ventas.

La aplicación de este producto requiere de equipo, herramienta y mano de obra especializada y certificada por COREV. Este producto es base agua, por lo que se debe evitar el congelamiento.

Evite aplicar en plafones, superficies horizontales o elementos que funjan como techumbre o piso.

Este producto no soporta el contacto prolongado o inmersión en agua.

Aplicar lotes completos en áreas completas.

Guardar material del mismo lote para reparaciones, las reparaciones solo deben realizarse por módulos o paños completos.

Evite hacer retoques o parches, ya estos serán visibles aun utilizando el mismo tono y lote de producto.

Evite dejar muros incompletos durante la aplicación.

Procurar que la mano de obra siempre sea la misma en tramos completos.

Los retoques o parches no se pueden perder u ocultar completamente.

Evite aplicar cuando el sustrato presenta hongo o alga sin realizar tratamiento previo.

Acabado: Texturado uniforme semi-rugoso (bajo relieve).

Color: Carta de Colores de SABBIA.

Texturas: Rayada, caracoleada y estucada.

Presentación:

Galón: 5.8 kg

Cubeta: 29 kg

FICHA TÉCNICA

Propiedades y/o Características:

Permeable al vapor de agua, gran adherencia sobre superficies. Rendimiento teórico de 15 a 17 m² por cubeta aproximadamente a dos manos sobre superficie lisa y uniforme. Tiene excelente dureza, gran adherencia a superficies y entre capas, bajo mantenimiento y gran resistencia. Este producto es resultado de trabajos de investigación permanente en Corev América, Houston, Tx. Este producto puede ser repintado con pinturas base agua y composición a base de polímeros acrílicos. Si repinta con pinturas vinílicas o alquidales está sujeto a posibles deterioros acelerados del producto y por supuesto a la pérdida de cualquier garantía. Los Rendimientos publicados son aproximados. Estos rendimientos varían de acuerdo

a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación y la experiencia del instalador. Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos a cada proyecto.

Almacenamiento: 1 año en espacio cubierto con temperatura no menor de 5° C, ni mayor de 40° C.

Especificaciones:

pH: 8 - 9

Densidad: 1.64-1.68 g/cm³

Viscosidad Brookfield a 20 RPM: 70,000 a 80,000 cP

Tiempos de secado:

Al tacto: 4 a 6 horas

Total: 72 horas

A una temperatura de 25°C y humedad relativa de 50% aproximadamente. El tiempo de secado puede variar de acuerdo a las condiciones climáticas. La resistencia total se alcanza después de 30 días.

PREPARACION DEL SUSTRATO

Sustrato: Conocer, identificar la base o sustrato y efectuar la medición del área, para realizar una correcta preparación. La superficie debe estar limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sana estructuralmente de salitre y perfectamente detallada en resanes. Si la superficie presenta o presentó problemas de contaminación por hongo y alga, desinfectar y lavar la superficie con una solución de 25 a 30 % de Cloro comercial con 70 a 75 % de agua limpia. Antes de realizar esta actividad se deberán observar las siguientes medidas de seguridad: usar guantes de látex y lentes, así como ropa que proteja los brazos. Lavar toda la superficie con cepillo de cerdas suaves de manera intensa, deja reposar de 10 a 15 minutos este tratamiento para que actúe sobre el hongo y alga. Enjuagar con agua limpia. Repetir este proceso 2 o hasta 3 veces para eliminar el hongo y alga. Dejar secar completamente.

Sellado: Sellar la superficie con SOT-TOFONDO 1000 (mezclando 1 parte de agua limpia por 1 de sellador), o SOT-TOFONDO 3 X 1, (mezclando 3 partes de agua limpia por 1 de sellador); una vez preparada la mezcla se elige el método de aplicación de acuerdo a la rugosidad del sustrato; para zonas lisas rodillo o brocha; para rugosas aspersión o cepillo; para áreas nuevas o muy

Acabado con aspecto del corcho prensado ideal para la decoración de residencias

porosas se recomienda aplicar 2 manos de sellador, dando un tiempo mínimo de secado de 6 a 8 horas para cada aplicación.

Resanado y Alisado: Para las áreas que presentan desniveles o fracturas, se sugiere aplicar el alisador COVER-PLAST, que promueve la adherencia a zonas lisas y brillantes, cubriendo imperfecciones de hasta 3 mm de espesor por capa. Para lograr que la superficie esté más lisa, con menor porosidad que un yeso, se puede utilizar el alisador COVERMIX XT.

Fondeo: La primera capa del producto es su fondeo.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Precauciones: Es muy importante mantener un espesor uniforme para evitar irregularidades en el acabado. Si sobrase material al finalizar la obra, dejar la cubeta bien cerrada para evitar la formación de natas o endurecimiento. Respetar los tiempos de secado entre cada fase de aplicación, para obtener óptimos resultados. Lavar los equipos, brochas, rodillos, etc., con agua y jabón inmediatamente después de utilizarlos. No limpiar con solventes, ácidos, alcohol, derivados de cítricos u otras sustancias que puedan dañar el acabado.

Herramienta de Aplicación: Llana de acero inoxidable. Llana acrílica (lijar la llana acrílica en sus 4 cantos, dejándolos boleados, utilizando lija de 180 y 240), espátula plástica, llana Travertino.

Dilución: Este producto no requiere dilución, solo mezclar manualmente para obtener una consistencia suave.

Procedimiento de Aplicación: Comenzar la instalación de la parte alta del muro hacia abajo, rasando la superficie perfectamente; el espesor de la capa lo determina el tamaño de la arenilla del producto y en tramos de aproximadamente 1 m². La primera capa del producto es su fondeo. Utilizar llana de acero inoxidable, extendiendo uniformemente y quitando totalmente el excedente de pasta hasta el espesor del grano. Dejar secar de 8 a 12 horas. Cuando la superficie sobre la que se aplica no es completamente plana, puede utilizar una espátula plástica para ayudar a distribuir, en fresco, el

grano uniformemente en esa área.

Obtención de Acabado: Con la llana acrílica perfectamente limpia, frotar con trazos cortos circulares sobre la capa oreada, limpiando constantemente la superficie de la llana para evitar que se empaste; la textura será tan suave o tan rústica como se desee.

Textura Caracoleada: Con la pasta en fresco realizar figura de caracol (movimientos circulares), utilizando llana acrílica. Dejar orear ligeramente la pasta (al punto en que no se empaste la llana) y continuar con un planchado con llana acrílica en forma semi-circular, sin arrastrar el grano, promoviendo la formación de poros en el acabado. (Pulir con llana acrílica, o con llana de acero inoxidable para efecto quemado).

Textura Estucada: Una vez colocada la primera capa, aplicar una segunda capa de SABBIA con el mismo procedimiento de la primera, atacando el sustrato por tramos de 1 a 1.5 m² aproximadamente. Dejar orear.

Textura Rayada: Aplicar la 1a. mano ligeramente más gruesa (sin rasar el grano), dejar orear hasta que no se pegue el producto al tacto y frotar con la Llana Travertino en forma vertical u horizontal, dejando espacios entre cada frote para simular un raspado irregular pero lineal. Dejar orear y planchar con llana acrílica, o de acero inoxidable para efecto quemado.

Mantenimiento: Lavar manchas de suciedad y polvo con agua y jabón, utilizando un cepillo de cerdas suaves y enjuagar bien con agua para eliminar residuos de éste.

Servicio: Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir. Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

Garantía

10 años, su vida útil es mayor a 20 años.

Corev de México, S.A. de C.V., a solicitud del Cliente, podrá extender una garantía hasta por los años de duración del producto, contra defectos de fabricación, previa visita al lugar de la obra. La póliza de garantía comprenderá única y exclusivamente la sustitución del producto que presente defectos de fabricación, no ampara mano de obra o algún otro concepto.

COREV no otorga ninguna garantía cuando se tiene la presencia de humedad, salitre u hongo recurrente en la superficie o sustrato que se ha recubierto.